

KEIM Dolomitspachtel

Stucco per interni universale a base minerale



1. Descrizione prodotto:

KEIM Dolomitspachtel è uno stucco da interni di impiego universale a base minerale (additivazione organica < 3%). L'utilizzo di marmo dolomitico come impregnante permette un potere riempitivo e una particolare facilità di lavorazione.

2. Campo d'applicazione

- KEIM Dolomitspachtel può essere impiegato per spatolatura di intere superfici p.es. su intonaco o calcestruzzo così come per stuccare piccole imperfezioni o fughe di elementi in cartongesso. Nel caso di cartongesso è consigliabile l'annegamento di strisce d'armatura. KEIM Dolomitspachtel può essere impiegatosi su superfici minerali, organici o misti su pareti e soffitti.

3. Caratteristiche prodotto

- massimo potere riempitivo
- impiego universale
- lavorabile sia per rasature che per stuccature
- semplice lavorabilità
- applicazione sia manuale che a macchina (apparecchiatura airless)
- applicabile a spessore 0
- carteggiabile
- a base minerale, additivazione organica < 3%
- tonalità bianco

Dati tecnici

- Spessori: 0- 4 mm
- Granulometria: fino a 0,3 mm
- Peso specifico: 1,8 g/cm³
- Valore s_d: 0,02 per uno spessore di ca. 1 mm
- Valore pH: ca. 9

4. Avvertenze per la lavorazione

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere solido, asciutto e pulito. Superfici non ancorate dovranno essere asportate. Nel caso di superfici in calcestruzzo l'umidità non dovrà essere superiore al 3%.

Lavorazione

Lo stucco è pronto all'uso. Stenderlo con idonea spatola, senza superare lo spessore massimo di 4mm. Nel caso di spessori maggiori applicare a strati successivi.

Tempi di asciugatura

Il tempo di essiccazione è dipendente dallo spessore, temperatura e umidità dell'aria. Come tempi medi si possono considerare tra 8-10 ore.

Tinteggiature successive

KEIM Dolomitspachtel può essere tinteggiato con tutte le pitture da interni KEIM.

Consumo:

Ca. 1,8 kg/m² per rasature di 1 mm di spessore.

Condizioni per l'applicazione:

Non applicare nel caso di temperature elevate, forte vento o nel caso di temperature < 5 °C dell'aria e del supporto.

Pulizia attrezzi:

Pulire con acqua subito dopo l'uso o anche nel caso di interruzione del lavoro.

5. Confezioni

Latte da 8 kg e da 18 kg

6. Magazzinaggio

Al fresco ma al riparo dal gelo. In confezione originale ca. 12 mesi.

7. Classificazione in base all'ordinamento delle materie pericolose

Decade

8. Classificazione per il trasporto

Decade

9. Smaltimento

Codice di smaltimento EU Nr. 08 01 12.

Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui di materiale.

10. Avvertenze per sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, ceramica, legno ecc.) mediante apposite misure protettive. Pulire immediatamente con molta acqua schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti.. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: M-SK 01

11. Contenuto COV

<30 g/ l – Categoria 1/a pitture opache per pareti e soffitti interni – Valore limite EU per questo prodotto: 75 g/l (2007) 30 g/l (2010).

12. Voce di capitolato

Rasatura o stuccatura di superfici minerali, organiche o miste mediante applicazione a spatola o airless di KEIM Dolomitspachtel..

Tutte le indicazioni tecniche contenute nelle schede tecniche sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive, l'applicatore dovrà per tanto accertare se le presenti schede tecniche sono aggiornate. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e decade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è in ogni caso a disposizione dei progettisti e degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.