



1 Descrizione prodotto:

KEIM Isolierweiss è un isolante all'acqua a due componenti pigmentato bianco compatibile con colori per interni a base di silicati e con eccellente traspirabilità al vapore.

2. Campo di applicazione

KEIM Isolierweiss viene utilizzato dopo la mano di fondo e in particolare su cartongesso come isolante contro la formazione di macchie giallastre derivanti dalla esposizione prolungata dei pannelli alla luce o alla umidità.

3. Caratteristiche prodotto

- ottimo effetto isolante
- esente da solventi
- alta traspirabilità al vapore
- ottima adesione
-

Dati tecnici:

- Peso specifico:

Componente A	ca. 1,3 g/cm ³
Componente B	ca. 1,0 g/cm ³
- Resistenza al passaggio del vapore: $s_d = 0,09$ m

Tonalità:

Componente A	pasta bianca
Componente B	liquido giallo

4. Applicazione

Condizioni per l'applicazione:

Durante l'applicazione ed il periodo di asciugatura il fondo e l'ambiente dovranno avere una temperatura superiore a + 5° C.

Applicazione:

KEIM Isolierweiss va applicato, dopo la mano di fondo, sulle superfici danneggiate da macchie trasmigranti dal supporto. Normalmente un trattamento è sufficiente. La componente A va adeguatamente miscelata con la componente B in rapporto volumetrico 4 : 1 (4 parti A : 1 parte B) e applicato successivamente senza diluizione a rullo o pennello. Dopo un tempo di essiccazione non inferiore a 12 ore di KEIM Isolierweiss, si potranno applicare le pitture KEIM Biosil, KEIM Ecosil-ME, KEIM Optil, e KEIM Intact.

Una volta miscelati i due componenti, KEIM Isolierweiss deve essere applicato al massimo entro 8 ore.

Rispettare le norme generali di protezione nella manipolazione con prodotti chimici, specialmente quelle per la protezione degli occhi e della pelle.

Consumo:

Per un'isolazione soddisfacente, in base al tipo di supporto, si consiglia almeno l'applicazione di 0,1 l/m² per mano.

Una valutazione esatta potrà essere eseguita solo sul posto mediante applicazione di campionatura.

5. Confezioni

- 2 componenti:
- latte da 10 lt (comp. A - 8 lt - comp. B - 2 lt)
 - latte da 2,5 lt (comp. A - 2 lt - comp. B - 0,5 lt)

6. Magazzinaggio

KEIM Isolierweiss è conservabile per 6 mesi in confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

7. Indicazioni

Classificazione in base al regolamento del trasporto delle sostanze pericolose

Componente A:

- Xi Irritante contiene una Miscela di:
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one;2-metil-2Hisotiazol-3-one (3:1)
- R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- S2: Conservare fuori della portata dei bambini
- S 24: Evitare il contatto con la pelle
- S 37: Usare guanti adatti.
- S 46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Componente B:

- Xn: Nocivo, contiene perossido di idrogeno
- R 22: Nocivo per ingestione.
- R41 Rischio di gravi lesioni oculari.
- S2: Conservare fuori della portata dei bambini
- S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili
- S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua consultare un medico
- S 23 Non respirare l'aerosol
- S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti, adatti/ e proteggersi gli occhi/la faccia.
- S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Classificazione in base a VbF

(Normativa circa i liquidi infiammabili)
decade per i due componenti

8. Denominazione per il trasporto

Componente A:	decade
Componente B:	Classe 5.1
Classe di imballaggio:	III
Numero ONU..	2984

9. Codice smaltimento

Componente A: Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12

Componente B: Codice Europeo rifiuti nr. 07 07 99

Riciclare solamente i contenitori puliti.

10. Avvertenze per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio devono essere rimossi con acqua.

Proteggere pelle e occhi dagli spruzzi. Non mangiare, bere, fumare durante l'applicazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

:Codice prodotto:

Componente A. M-DF 01

11. Esempio voce di capitolato

Trattamento isolante di superfici interne in cartongesso o costituite da impasti contenenti legno, interessate da macchie trasmissibili derivanti dall'esposizione prolungata dei pannelli alla luce o all'umidità, mediante applicazione a pennello o rullo di una o più mani della pittura isolante all'acqua KEIM Isolierweiss per impedirne la ricomparsa sulla superficie. Nel caso di superfici colorate, l'applicazione dovrà avvenire sulla totalità della parete interessata dal problema in modo tale da avere un risultato uniforme delle successive tinteggiature, dal punto di vista ottico.

Tra una mano e l'altra sono necessari tempi d'attesa di almeno 12 ore.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



KEIMFARBEN

Colori Minerali srl

Zona Industriale, 103
39040 SCIAVES (BZ)
Tel. 0472 410158
Fax 0472 412570

www.keim.it
info@keim.it