



### 1 Descrizione prodotto:

KEIM Stucco-Veneziano è uno stucco minerale per superfici esterne ed interne, composto da silicato liquido di potassio speciale, polveri marmoree, sostanze minerali pure, e pigmenti inorganici conforme alle norme DIN 18363 2.4.1.

### 2. Campo di applicazione

KEIM Stucco Veneziano può essere applicato direttamente su intonaci puliti, solidi o vecchie tinteggiature (p.es. calce, silicati, ecc.) purché assorbenti e non sfarinanti. Nel caso vi fosse uno sfarinamento della superficie, il supporto andrà prima consolidato con KEIM Spezial-Fixativ o con KEIM Fixativ diluito 1:1 con acqua. Il fondo ideale per l'applicazione di KEIM Stucco-Veneziano è inoltre costituito da una rasatura di, KEIM Universalputz, KEIM Mineralspachtel o dallo stesso KEIM Stucco-Veneziano usato come base. KEIM Stucco-Veneziano protegge i fondi minerali dall'aggressione degli agenti atmosferici, ha una buona idrorepellenza restando però altamente traspirante.

### 3. Caratteristiche prodotto

#### Dati tecnici:

- Peso specifico: 1,64 kg/l
- Resistenza al passaggio del vapore  $s_d < 0,02$  m
- Additivazione organica: < 5 %

#### Tonalità:

In base alla cartella colori KEIM Palette Exclusive escluse le tonalità concentrate (9001-9012).

### 4. Applicazione

#### Preparazione sottofondo:

Il supporto per l'applicazione deve essere minerale, solido, asciutto ed assorbente. Asportare parti in fase di distacco e ammalorate. Eliminare alghe, funghi e muschi, vecchie pitture organiche, oppure in quest'ultimo caso, se solide, applicare una mano di fondo con KEIM Contact-Plus o KEIM Soldalit Groib. Nel caso di presenza di umidità e sali consigliamo di intervenire con idoneo ciclo di risanamento come per es. KEIM Porosan. In caso di microcavillature da ritiro consigliamo di usare una mano di fondo di KEIM Contact-Plus.

#### Applicazione:

KEIM Stucco-Veneziano è pronto all'uso, deve solo essere mescolato lentamente prima dell'uso e può quindi essere applicato, se si desidera il materiale più fluido per effetti di maggiore trasparenza, potrà essere maggiormente diluito con acqua o con KEIM Spezial-Fixativ per una migliore resistenza. L'applicazione avviene a spatola di acciaio inox in minimo tre o più passate, per riprendere eventuali arricciamenti del prodotto in seguito al surriscaldamento della spatola, inumidire leggermente la superficie con acqua, pulire con acqua la spatola e riprendere la spatolatura.

Dopo che il materiale ha fatto presa ca. 5 ore, oppure il giorno successivo andrà lamato energicamente con spatola inox o carteggiato con idonee carte abrasive fini (1000-1200), fino ad ottenere il grado di lucentezza e l'effetto desiderato, per applicazione su superfici interne si potrà anche applicare cera liquida o in pasta sulla superficie.

Per facciate molto esposte, dopo l'ultima passata di KEIM Stucco Veneziano, si consiglia una ulteriore applicazione con KEIM Lotexan a distanza di almeno 8 giorni o con prodotti all'acqua come KEIM Ecotec o KEIM Aqua-Rep-W dopo ca. 3 giorni.

#### Condizioni per l'applicazione:

Non applicare con temperature inferiori a + 8° C dell'aria e del supporto sia durante l'applicazione che durante il periodo di essiccazione. Non applicare con forte irraggiamento solare o su sottofondi fortemente surriscaldati dal sole, pioggia e/o vento.

#### Consumo:

Usato come rasatura di base ca. 0,400 kg/mq., usato su intonaco liscio e normalmente assorbente si ha un consumo di ca. 0,200 kg/mq per mano di KEIM Stucco-Veneziano, una esatta valutazione può però essere fatta solo dopo campionatura.

#### Pulizia attrezzi:

Subito dopo l'uso con acqua.

### 5. Confezioni

Latte da 25 kg

### 6. Magazzinaggio

12 mesi in magazzino, al fresco, al riparo dal gelo e nei recipienti chiusi. Proteggere dal calore e dall'irraggiamento solare diretto.

### 7. Indicazioni in base al regolamento delle sostanze pericolose

decade

### 8. Denominazione per il trasporto

decade

### 9. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12  
Riciclare solamente i contenitori puliti.



**10. Avvertenze per la sicurezza**

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio devono essere rimossi immediatamente con acqua. Proteggere pelle e occhi dagli spruzzi.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**11. Esempio voce di capitolato**

Applicazione di KEIM Stucco-Veneziano, stucco minerale ai silicati a norma DIN 18363 2.4.6., da applicarsi ad almeno tre passate nello spessore necessario alla finitura e liscio fino ad ottenere una superficie liscia e speculare e nel caso di superfici esterne particolarmente esposte agli agenti atmosferici mediante ulteriore applicazione protettiva finale di KEIM Lotexan, KEIM Ecotec o KEIM Aqua-Rep-W compreso materiali e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

