SCHEDA TECNICA

KEIM BETONSCHNELLREINIGER

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente a base di acido esafluorosilicico per superfici in calcestruzzo. Reagisce formando composti che non sono dannosi per l'edificio. KEIM Betonschnellreiniger viene completamente neutralizzato se usato in modo appropriato.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Asportazione dei residui di olio disarmante da superfici in calcestruzzo di nuova esecuzione ed anche per la pulizia di vecchi calcestruzzi ed intonaci con sporco di natura oleosa.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- materiale a base acqua
- in gran parte senza l'aggiunta di solventi (max. 2%)

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

– Densità:	circa 1,1 - 1,2 g/cm³
– Valore pH:	circa 1
– Principio attivo:	Base di acido esafluorosilicico

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:
La temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura deve essere di ≥ 5 °C.

CONSUMO:
circa 0,05 l/m² per un mano.
I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

LAVORAZIONE:
In base all'intensità della presenza di olio disarmante e di sporco diluire KEIM-Pulitore Rapido per Calcestruzzo da 1:3 fino a 1:5 con acqua. Nel caso di pulizia di superfici in calcestruzzo che dovranno rimanere a vista diluire almeno 1:5. Nel caso di diluizioni minime si possono sviluppare residui insolubili che nel caso di trattamenti incolore non vengono coperti. (si consiglia in questi casi di eseguire delle campionature). Gli eventuali residui insolubili citati sono totalmente innocui e possono essere tinteggiati con tutti i tipi di tinteggiature del Sistema KEIM Concretal. Prima della applicazione di KEIM Pulitore-Rapido per Calcestruzzo bagnare la superficie preventivamente. Trattare quindi la superficie bagnata che dovrà avere un aspetto opaco, mediante una leggera applicazione a pennello secondo la diluizione prestabilita. La reazione è immediata e quindi sciacquare abbondantemente. Nel caso di superfici interne sarà invece sufficiente sciacquare con straccio umido. A causa della presenza dei residui di sporco nell'acqua di lavaggio, questa dovrà essere smaltita secondo quanto previsto dagli ordinamenti locali.

TEMPO DI ASCIUGATURA:
Ridipingibile non prima di 12 ore (a 23 °C e 50% u.r.). Un'umidità relativa oppure uno spessore superiore e/o temperature minori ritardano l'asciugatura di conseguenza.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Pulire immediatamente con acqua.

Versione 06/2023

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
20	l	24	tanica
5	l	96	tanica

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente al fresco al riparo dal gelo tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 06 01 06*

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.
Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

9. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE

100% GREEN ENERGY

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

Versione 06/2023

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it