SCHEDA TECNICA

KEIM INDULASTIC-P

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Componente resinoso per la realizzazione di collanti e impermeabilizzanti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Dopo l'ultimazione del materiale a due componenti viene utilizzato per l'incollaggio dei pannelli isolanti perimetrali ed anche per la soprastante protezione minerale dall'umidità sopra verniciabile.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- resistente agli alcali
- resistente al gelo
- resistente all'acqua in pressione

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

- Densità: ca. 1,1 - 1,3 g/cm³

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Il supporto deve essere planare, asciutto, solido, sufficientemente ma non troppo assorbente e privo di residui che riducono l'adesione. È necessaria l'esistenza di un'impermeabilizzazione dell'edificio secondo DIN 18531 fino a DIN 18535. I supporti bituminosi devono essere ventilati. Non può essere utilizzato su membrane plastiche autoadesive a freddo (KSK).

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:
Temperatura dell'aria e del supporto ≥ 5 °C durante l'applicazione e l'asciugatura. Non applicare in pieno sole e su superfici surriscaldate dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dal sole diretto, dal vento e dalla pioggia.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:
1 : 1 parti in peso KEIM Indulastic-P con cemento Portland CEM I 32,5 mescolare con agitatore elettrico fino ad ottenere una consistenza omogenea senza grumi.
Per una maggiore resistenza, il rapporto di miscelazione può essere aumentato fino a 1: 1,3 con il cemento.
Max. 5% di aggiunta di acqua se usato come tinteggiatura. Non mescolare più materiale di quanto possa essere utilizzato entro 2-3 ore.
KEIM Indulastic-P irrigidito non deve essere diluito con acqua o mescolato con materiale fresco.

CONSUMO:
circa 4 kg/m² come adesivo o armatura.
circa 1 kg/m² come protezione dall'umidità
I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

LAVORAZIONE:
A seconda dell'applicazione, applicare con una spatola o un pennello per pittura.

INCOLLATURA:
Come collante per pannelli perimetrali negli interrati: Applicare una miscela KEIM Indulastic-P con 6 cuscinetti adesivi sul pannello isolante perimetrale.
Come collante nella zoccolatura: Applicare KEIM Indulastic-P miscelato sui pannelli perimetrali a punti centrali e per strisce perimetrali, superficie di incollaggio ca. 40%.

RAFFORZAMENTO:
Come strato con rete d'armatura: Applicare KEIM Indulastic-P miscelato uniformemente sui pannelli isolanti incollati. Sovrapporre la rete d'armatura KEIM Glasfaser-Gittermatte), i cui bordi devono sovrapporsi per 10 cm, quindi applicare lo strato superiore bagnato su bagnato. La rete d'armatura dovrà essere posizionata al centro o nel terzo superiore dello strato. Spessore dello strato d'armatura: 3-4 mm.

PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ:
Applicare Indulastic-P miscelato in una o due mani, diluito con max. 5% di acqua, a pennello. Nelle aree di contatto con il suolo, KEIM Indulastic-P viene utilizzato come protezione dall'umidità. Sotto la superficie del erreno la protezione dall'umidità deve essere collegata all'impermeabilizzazione della costruzione o ai panelli perimetrali.
Sopra il livello del l terreno applicare KEIM Indulastic-P per almeno 50 mm in altezza sopra l'intonaco di finitura. KEIM Indulastic-P può essere tinteggiato con KEIM Soldalit, KEIM Granital o KEIM AquaROYAL-Color.
La protezione dall'umidità deve evitare la risalita capillare di umidità nell'intonaco o nella rasatura armata. Nella parte interrata come ulteriore protezione si consiglia una membrana bugnata impermeabilizzante.Per garantire un secondo livello di protezione dall'umidità quando si esegue il montaggio successivamente di bancali per davanzali, si consiglia una applicazione a pennello a due passate di KEIM Indulastic-P miscelato almeno un doppio rivestimento o uno strato di riempimento necessario

TEMPO DI LAVORAZIONE:
Almeno 3 giorni a seconda della temperatura e dell'umidità relativa.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
18	kg	32	secchio

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	al fresco al riparo dal gelo tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 08 04 10

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

CODICE GIS:

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.
Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it