



SCHEDA TECNICA

# KEIM CONCRETAL<sup>®</sup> -SPEZIALVERGÜTUNG

## 1. DESCRIZIONE PRODOTTO

Resina in dispersione acquosa per stucchi cementizi.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Additivo per l'acqua d'impasto per la realizzazione di boiacche con Keim Concretal-Feinspachtel e per la successiva chiusura di microcavità

## 3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

### Preparazione del fondo:

Il fondo deve essere solido, pulito e libero da parti in fase di distacco, polveri, oli o altri materiali che possano creare distacchi. Il supporto dovrebbe normalmente essere irruvidito mediante sabbiatura.

In base alle necessità inumidire leggermente il fondo; in ogni caso il supporto da trattare non deve essere saturo d'acqua.

### Applicazione:

Rapporti di diluizione a ca. 20° C:  
Biacca per la chiusura di microcavità:  
25 kg malta in polvere  
4,5 l. d'acqua  
1,5 l.- KEIM Concretal Spezialvergütung

KEIM Concretal Spezialvergütung viene prima aggiunto all'acqua e miscelato ed alla fine viene mescolato con lo stucco.

L'applicazione come boiacca si esegue con pennellina.

In base alle condizioni di temperatura e umidità del supporto si consiglia una campionatura.

### Temperature di applicazione:

> 8° C dell'aria e del fondo  
< 30° C dell'aria e del fondo

### Consumo:

ca. 60 ml per m<sup>2</sup> e mm nel caso di preparazione di boiacche

### Tempi di lavorabilità:

Dopo almeno 5 giorni a 20° C.

Nel caso di rasature totali di fondi difficili con KEIM Concretal-Feinspachtel l'additivazione con KEIM Concretal Spezialvergütung migliora l'adesione al supporto.

Nel caso di stuccature fini l'additivazione di KEIM Concretal Spezialvergütung è consigliabile con i seguenti rapporti di diluizione:

25 kg malta in polvere

3,5 l. d'acqua

1,5 l.- KEIM Concretal Spezialvergütung

## 4. CONFEZIONI

Latte da 5 lt.

## 5. MAGAZZINAGGIO

Nelle confezioni originali al fresco, asciutto e al riparo dal gelo: 12 mesi

## 6. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 07 02 14  
Riciclare solamente i contenitori puliti.

## 7. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice Prodotto GIS: BSW50

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Pulire e asportare schizzi di prodotto nelle vicinanze immediatamente con molta acqua. Proteggere gli occhi e la pelle. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Osservare le avvertenze della scheda di sicurezza EU

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



**KEIMFARBEN** Colori Minerali srl

Sciaves, Förche, 10 / 39040 NAZ - SCIAVES (BZ) / Tel. 0472 410158

www.keim.com/ info@keim.it