



## SCHEDA TECNICA

# KEIM CONTACT-PLUS

## 1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Contact-Plus è una pittura riempitiva ai silicati con additivazione organica inferiore al 5% secondo la norma DIN 18363 2.4.1 che contiene inerti minerali di granulometria fino a 0,5 mm e fibre di vetro.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Contact-Plus viene impiegato per la chiusura di cavillature da ritiro inferiori a 0,5 mm, per uniformare differenze strutturali di stuccature o riprese d'intonaci di finitura e come ponte d'adesione su vecchi tinteggi organici purché ben ancorati al supporto.

Non idoneo su vecchie pitture elastomeriche o a rischio di saponificazione.

## 3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Ponte d'adesione su vecchie pitture organiche
- Chiude cavillature fino a 0,5 mm
- Rende omogeneo l'aspetto del supporto
- Non forma film
- Resistente agli UV
- Non infiammabile

### Dati tecnici:

- Peso specifico: 1,6 - 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Valore Sd: ≤ 0,02 m
- Granulometria max: 0,5 mm
- Valore pH: CA. 11

### Tonalità:

Bianco

## 4. APPLICAZIONE

### Preparazione del supporto

Il supporto per l'applicazione deve essere solido, asciutto e pulito, esente da polvere. Devono essere asportate tutte le porzioni in fase di distacco dal supporto meccanicamente o con idropulitrice. Non è necessario asportare le parti di colore anche se a base di resine o a dispersione. Eventuali irregolarità più grossolane dovranno essere stuccate preventivamente per esempio con KEIM Concretal-Feinspachtel. Dove si eseguono stuccature, la vecchia pittura dovrà essere asportata.

### Applicazione:

KEIM Contact-Plus su superfici non assorbenti va applicato a pennello a mani incrociate senza diluizione.

Su supporti assorbenti si potrà, in base alle esigenze, diluire fino a ca. il 10% (25 kg e 2,5 lt. di diluizione) KEIM Spezial-Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ, KEIM Concretal-Fixativ o KEIM Fixativ.

### Tinteggiature successive:

KEIM Contact Plus deve essere sempre rifinito successivamente con una o due mani di pittura, come per es. KEIM Granital, KEIM Soldalit o KEIM Concretal-W.

Nel caso di tonalità chiare (corrispondenti ca. al Gruppo I) potrà essere sufficiente una sola mano di finitura.

Nel caso di tonalità scure (corrispondenti ca. al Gruppo II) sono necessarie due mani, per es. :

Mano di fondo: diluire 25 kg di KEIM Contact Plus con ca. 2,5 lt di KEIM Spezial-Fixativ

Mano intermedia: KEIM Granital diluito con max ca. 20% di KEIM Spezial-Fixativ.

Mano finale: KEIM Granital senza diluizione.-

KEIM Contact Plus può essere colorato (consigliabile nel caso di successive velature o anche nel caso di tinte piene su superfici a rischio di abrasione) aggiungendo, fino ad un massimo del 10%, KEIM Granital, KEIM Concretal W, KEIM Soldalit e KEIM Concentrati.

### Condizioni per l'applicazione:

Non applicare con temperature dell'aria e del supporto inferiori a 5°C o con irraggiamento solare diretto, superfici surriscaldate dal sole o in presenza di vento. Non applicare in caso di forte umidità. Proteggere le superfici dalla pioggia durante e dopo l'applicazione.

### Tempi d'asciugatura:

Tra un'applicazione e l'altra attendere almeno 12 ore.

### Consumo:

Su intonaco liscio e normalmente assorbente si ha un consumo pari a:

KEIM Contact-Plus da 0,350 - 0,400 kg/m<sup>2</sup>.

KEIM Spezial-Fixativ da 0,02 a 0,04 l/m<sup>2</sup>

Il consumo è in ogni caso indicativo, una valutazione più esatta potrà essere fatta solamente dopo campionatura sul posto.

### Pulizia attrezzi:

Pulire con acqua subito dopo l'uso.

## 5. CONFEZIONI

Latte da 5 e 25 kg.



### 6. MAGAZZINAGGIO

In luogo fresco e protetto dal gelo per circa 12 mesi.

### 7. CODICE SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12  
Riciclare solamente i contenitori puliti.

### 8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice GIS: BSW 10

Il legante minerale ha un'azione alcalina. Proteggere le superfici da non trattare (vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive.

Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

### 9. CONTENUTO COV

Pitture per pareti esterne di supporti minerali - Categoria 1/c.  
Valore limite EU per questo prodotto: 75 g/l (2007) 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene <2 g/l COV. (bianco e colorato)

### 10. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione preferibilmente a pennello di una mano di fondo con pittura riempitiva a base di silicati secondo norma DIN 18363 2.4.1 con inerti di granulometria 0,5 mm, **KEIM Contact-Plus**, in grado di chiudere cavillature da ritiro o regolarizzare le riprese di intonaco. Il prodotto deve avere un coefficiente di resistenza al passaggio del vapore acqua  $S_d$  pari a 0,02 m, una densità pari a CA. 1,7 g/m<sup>3</sup> e un valore pH pari a 11,4 e in caso di assorbimento del supporto dovrà essere diluito con liquido a base di silicato potassio a norma DIN 18363.2.4.1 tipo **KEIM Spezial-Fixativ** secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica, compreso materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

