



SCHEDA TECNICA

KEIM GRUNDIERWEISS

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Grundierweiss è un tinteggio per la mano di fondo ai silicati per interni

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Grundierweiss viene utilizzato come mano di fondo per le pitture KEIM Biosil e KEIM Ecosil ME. Quando si usa KEIM Ecosil ME su vecchie pitture organiche scarsamente assorbenti è necessario dare una mano di fondo di KEIM Grundierweiss. In genere su supporti in cartongesso è consigliabile dare una mano di fondo con KEIM Grundierweiss, mentre per applicazioni di KEIM Biosil o KEIM Ecosil ME in tinta su cartongesso o su fondi con stuccature, la mano preliminare senza diluizione di KEIM Grundierweiss è assolutamente necessaria.

Su puri intonaci in gesso (P IV a,b e P Va), KEIM Grundierweiss non va applicato. Non è idoneo per superfici con efflorescenze saline, smaltate o in legno.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Ponte d'adesione tra supporti organici e silicato
- Rende omogenei gli assorbimenti
- Basso impatto ambientale
-

Dati tecnici:

- Peso specifico: 1,4 - 1,6 g/cm³
- Sd: < 0,03 m

Tonalità: Bianco

4. APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere asciutto e libero da polvere e grassi. Supporti molto assorbenti o leggermente sabbiosi, sono da trattare preventivamente con KEIM Spezial Fixativ. Tempo d'attesa per la successiva applicazione almeno 6 ore.

Applicazione:

KEIM Grundierweiss può essere applicato con rullo o pennello preferibilmente senza diluizione. Per finiture colorate su supporti in cartongesso o con presenza di stuccature, l'applicazione senza diluizione è assolutamente necessaria.

Tempo d'attesa per la successiva applicazione almeno 6 ore.

Nel caso il prodotto sia eccessivamente denso si potrà diluire leggermente con acqua fino a raggiungere la giusta consistenza per l'applicazione.

Consumo:

Su intonaco liscio e normalmente assorbente si ha un consumo da circa 0,16 l/m² a 0,2 l/m² per mano. Il consumo è indicativo ed è dipendente dalle caratteristiche del supporto e dalla modalità applicativa. Una esatta valutazione può essere fatta solo dopo campionatura.

Pulizia attrezzi:

Pulire con acqua subito dopo l'uso.

5. CONFEZIONI

Latte da 5 e 15 lt.

6. MAGAZZINAGGIO

In luogo fresco e protetto dal gelo per circa 12 mesi.

7. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. CONTENUTO COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni - Categoria 1/a. Valore limite EU per questo prodotto: 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene 0-1 g/l COV (bianco e colorato).

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera a pennello o rullo di una mano di tinteggiatura liscia ai silicati tipo KEIM Grundierweiss, come fondo per la successiva applicazione di KEIM Biosil e KEIM Ecosil-ME su vecchie pitture organiche scarsamente assorbenti, fondi con stuccature gessose su cartongesso. Il materiale dovrà avere un peso specifico compreso tra 1,4 - 1,6 g/cm³, un coefficiente di resistenza al passaggio del vapore Sd < 0,03 m ed essere idoneo a uniformare le differenze di assorbimento del supporto soprattutto in modo particolare nel caso di cartongesso o stuccature gessose.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



KEIMFARBEN Colori Minerali srl

Sciaves, Förche, 10 / 39040 NAZ - SCIAVES (BZ) / Tel. 0472 410158
www.keim.com / info@keim.it