



SCHEDA TECNICA

KEIM MARANO-LIGHT

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Marano-Light è uno stucco in pasta alleggerito per pareti e soffitti di interni. Particolarmente adatto per la applicazione a macchina. Inerti alleggeriti selezionati conferiscono caratteristiche di applicazione particolarmente efficienti ed assicurano una applicazione senza sforzo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Marano-Light può essere impiegato su tutte le usuali superfici di interni. Grazie alla combinazione della consistenza particolarmente pastosa e malleabile e la applicazione a macchina con elevata portata di materiale, è possibile la realizzazione in modo razionale di pregiate superfici lisce di qualità Q3/Q4. KEIM Marano-Light è ideale per rasature totali nelle nuove costruzioni e nel rinnovo

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Consistenza pastosa
- Elevata capacità riempitiva
- Particolarmente adatto alla applicazione a macchina
- Ottima carteggiabilità
- Limitata formazione di polvere
- Applicazione senza sforzo grazie agli inerti alleggeriti
- A base minerale, additivazione organica < 5%
- Inerti: dolomite bianca e microsferette

Dati tecnici:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - Peso specifico: | ca. 1,05 g/cm ³ |
| - Spessori: | Fino max. 5 mm |
| - Granulometria: | fino 0,15 mm |

Tonalità:

bianco

4. APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:

Il fondo deve essere solido, asciutto, pulito ed esente da sostanze oleose, grassi, polvere e altro. Calcestruzzo e intonaci dovranno essere completamente asciutti ed induriti. Nel caso di superfici in calcestruzzo l'umidità non dovrà essere superiore al 3%. Asportare residui di materiale. Stuccare preventivamente cavità e irregolarità delle superfici. Trattare le superfici lucide con un ponte di adesione.

Applicazione

Per ottenere i migliori risultati con la applicazione Airless si dovrà impiegare una attrezzatura professionale.

Indicazioni per gli ugelli adatti all'applicazione Airless:

Vedi scheda tecnica Applicazione Airless

Avvertenza:

Il tubo adoperato deve essere da 3/8 o da 1/2 pollice.

In base alla temperatura, gli ugelli da utilizzare potranno variare. Si consiglia pertanto di eseguire dei test. I filtri della pistola e della apparecchiatura devono essere rimossi! La distanza dalla superficie deve essere di circa 30 cm durante la spruzzatura, la pistola deve essere tenuta perpendicolare alla superficie. Durante la applicare la muovere la pistola in modo uniforme e parallelo alla superficie. Spruzzare prima in orizzontale e alla fine incrociare.

Dopo l'applicazione lasciare asciugare bene.

KEIM Marano-Light può essere carteggiato con una carta abrasiva fine (minimo grana 120).

Dopo carteggiatura e pulizia a fondo della superficie si consiglia una mano di fondo con KEIM Soliprim.

Lo stucco deve essere rifinito con una idonea tinteggiatura per interni, p. es. KEIM Innostar, KEIM Innopro o KEIM Innotop.

Condizioni per l'applicazione:

Applicare a partire da + 5 °C dell'aria e del supporto

Tempi di asciugatura

KEIM Marano-Light è tinteggiabile dopo 24 ore a 23° C e 50% u.R. Nel caso di umidità relativa più elevata e/o temperature più basse l'asciugatura viene rallentata.

Consumo:

ca. 1l/m² per 1 mm di spessore. Questo valore è indicativo. Valore esatti dipendono dalle caratteristiche del supporto e dalla tipologia di applicazione e possono essere determinati solo dopo applicazione di una campionatura

Pulizia attrezzi:

Pulire con acqua subito dopo l'uso ed anche nel caso di interruzione del lavoro.

5. CONFEZIONI

Sacchi in PE e secchi da 18 kg

Bancali da 33 secchi o da 40 sacchi

6. MAGAZZINAGGIO

KEIM Marano-Light nelle confezioni originali al fresco ma al riparo dal gelo ca. 12 mesi. Proteggere dal caldo e dall'irraggiamento solare diretto



7. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 08 04 10
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Giscode: BSW20

Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, ceramica e pietre naturali) mediante idonee misure protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio devono essere rimossi subito con acqua.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Rispettare le indicazioni della scheda di sicurezza.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici minerali, organiche o miste mediante applicazione a spruzzo dello stucco in pasta alleggerito per pareti e soffitti di interni KEIM MARANO LIGHT. Applicare il materiale a spruzzo airless senza filtri con ugello ≥ 525 e pressione >150 bar. La superficie una volta asciutta potrà essere carteggiata con carta vetrata fine (grana min. 120).

Dopo carteggiatura e pulizia a fondo della superficie si consiglia una mano di fondo a rullo con KEIM Soliprim. Lo stucco dovrà essere rifinito con una idonea tinteggiatura per interni, p. es. KEIM Innostar, KEIM Innopro o KEIM Innotop.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

