



SCHEDA TECNICA

KEIM MARANO-PRO

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Marano-Pro è uno stucco in pasta universale adatto a tutte le usuali superfici in interni sia per supporti di nuova esecuzione che per il rinnovo. KEIM Marano-Pro è pronto all'uso ed è formulato specificamente per una applicazione principalmente manuale, nel caso fosse necessario potrà essere applicato anche con intonacatrice.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Marano-Pro è ideale per la rasatura completa di superfici di pareti e soffitti. KEIM Marano-Pro può essere utilizzato su superfici minerali, organiche o miste. KEIM Marano-Pro permette di ottenere una superficie liscia con un elevato grado di bianco e una buona resistenza

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Massima capacità riempitiva
- Impiego universale
- Elevato grado di bianco
- Superficie molto fine
- Possibilità di rasature complete e/o parziali
- Lisciabile a zero
- Buona carteggiabilità
- A base minerale, additivazione organica < 5%
- Tonalità: bianco

Dati tecnici:

- Peso specifico: ca. 1,75 g/cm³
- Spessori: Fino max. 4 mm
- Granulometria: fino 0,15 mm
- pH: ca. 9

4. APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:

Il fondo deve essere solido, asciutto e pulito. Superfici non ancorate dovranno essere asportate. Nel caso di superfici in calcestruzzo l'umidità non dovrà essere superiore al 3%.

Applicazione

Il materiale è pronto all'uso. Applicare il materiale con spatola tirandolo liscio fino ad uno spessore massimo di 4 mm. Spessori maggiori dovranno essere eseguiti a più strati. La superficie una volta asciutta potrà essere carteggiata con carta vetrata fine (grana min. 120).

Nel caso di applicazione a spruzzo, dovranno essere impiegate apparecchiature idonee, come pompe a pistone ad

alte prestazioni (per. es. Graco Mark 7 o superiori) o pompe con tecnologia a vite.

Tempi di asciugatura

Il tempo di essiccazione dipende dallo spessore, temperatura e umidità dell'aria. Come tempi medi si possono considerare ca. 9 - 12 ore.

Avvertenze:

Dopo carteggiatura e pulizia a fondo della superficie si consiglia una mano di fondo con KEIM Soliprim.

Lo stucco deve essere rifinito con una idonea tinteggiatura per interni, p. es. KEIM Innostar, KEIM Innopro o KEIM Innotop.

Consumo:

ca. 1,75 kg/m² per rasature di 1 mm di spessore.

Condizioni per l'applicazione:

Non applicare nel caso di temperature elevate, forte corrente d'aria o nel caso di temperature < + 5 °C dell'aria e del supporto.

Pulizia attrezzi:

Pulire con acqua subito dopo l'uso ed anche nel caso di interruzione del lavoro.

5. CONFEZIONI

Secchi da 18 kg

Bancali da 33 secchi

6. MAGAZZINAGGIO

Al fresco ma al riparo dal gelo. In confezione originale ca. 12 mesi.

7. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 08 04 10

Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Giscode: BSW20

Proteggere le superfici da non trattare mediante idonee misure protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di

passaggio devono essere rimossi subito con acqua. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Rispettare le indicazioni della scheda di sicurezza.



9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Stuccatura o rasatura:

Fornitura e posa in opera di rasatura (o stuccatura) di superfici minerali, organiche o miste mediante applicazione a spatola di KEIM MARANO PRO. Applicare il materiale con spatola tirandolo liscio fino ad uno spessore massimo di 4 mm. Spessori maggiori dovranno essere eseguiti a più strati. La superficie una volta asciutta potrà può essere carteggiata con carta vetrata fine (grana min. 120).

Dopo carteggiatura e pulizia a fondo della superficie si consiglia una mano di fondo a rullo con KEIM Soliprim. Lo stucco dovrà essere rifinito con una idonea tinteggiatura per interni, p. es. KEIM Innostar, KEIM Innopro o KEIM Innotop.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

