



## SCHEMA TECNICA

# KEIM MARANO-ROLL

## 1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Marano-Roll è uno stucco in pasta pronto all'uso per rasature da applicarsi a rullo con una elevata capacità riempitiva. La applicazione a rullo in combinazione con la ottima carteggiabilità permettono una lavorazione veloce, razionale e senza sforzo.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Marano Roll è ideale per la rasatura completa di superfici di pareti e soffitti. KEIM Marano-Roll può essere utilizzato su tutte le usuali superfici da interni. KEIM Marano-Roll è adatto per un'applicazione veloce e razionale e su ampie superfici con il rullo, per lisciare superfici irregolari o ruvide delle pareti e in particolare per la rasatura completa dei cartongessi.

## 3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Applicazione veloce grazie all'applicazione a rullo
- Applicazione senza sforzo grazie agli inerti alleggeriti
- Capacità riempitiva elevata su superfici ruvide
- Impiego universale
- Buona carteggiabilità
- A base minerale, additivazione organica < 5%
- Inerti: dolomite bianca e microsferette
- Tonalità: grigio chiaro

Dati tecnici:

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| - Peso specifico: | ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| - Spessori:       | Fino max. 5 mm            |
| - Granulometria:  | fino 0,35 mm              |
| - pH:             | ca. 9                     |

## 4. APPLICAZIONE

### Preparazione del supporto:

Il fondo deve essere solido, asciutto e pulito. Superfici non ancorate dovranno essere asportate. Nel caso di superfici in calcestruzzo l'umidità non dovrà essere superiore al 3%.

### Applicazione

Il materiale è pronto all'uso. Applicare il materiale con un idoneo rullo ed immediatamente dopo lisciare con spatola, per uno spessore massimo di 5mm. Le zone più basse che richiedono spessori maggiori devono essere rasate prima. Per la applicazione si consiglia un rullo in schiuma per bucciati. La superficie una volta asciutta potrà essere carteggiata con carta vetrata fine (grana min. 120).

### Tempi di asciugatura

Il tempo di essiccazione è dipendente dallo spessore, temperatura e umidità dell'aria. Come tempi medi si possono considerare ca. 24 ore.

### Avvertenze:

Dopo carteggiatura e pulizia a fondo della superficie si consiglia una mano di fondo a rullo con KEIM Soliprim. Lo stucco deve essere rifinito con una idonea tinteggiatura per interni, p. es. KEIM Innostar, KEIM Innopro o KEIM Innotop.

### Consumo:

ca. 1 l/m<sup>2</sup> per rasature di 1 mm di spessore.

### Condizioni per l'applicazione:

Non applicare nel caso di temperature elevate, forte corrente d'aria o nel caso di temperature < + 5 °C dell'aria e del supporto.

### Pulizia attrezzi:

Pulire con acqua subito dopo l'uso o anche nel caso di interruzione del lavoro.

## 5. CONFEZIONI

Secchi da 15 litri  
Bancali da 30 secchi

## 6. MAGAZZINAGGIO

Al fresco ma al riparo dal gelo. In confezione originale ca. 12 mesi.

## 7. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 08 04 10  
Riciclare solamente i contenitori puliti.

## 8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Proteggere le superfici da non trattare mediante idonee misure protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio devono essere rimossi subito con acqua. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Giscod: BSW20

## 9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Stuccatura o rasatura:

Fornitura e posa in opera di rasatura (o stuccatura) di superfici minerali, organiche o miste mediante applicazione a rullo KEIM MARANO ROLL, Applicare il

## SCHEDA TECNICA — KEIM MARANO-ROLL

---

materiale per uno spessore massimo di 5mm con un idoneo rullo ed immediatamente dopo lisciare con spatola. Le zone più basse che richiedono spessori maggiori devono essere rasate prima. Per la applicazione si consiglia un rullo in schiuma per bucciati. La superficie una volta asciutta potrà essere carteggiata con carta vetrata fine (grana min. 120). Dopo carteggiatura e pulizia a fondo della superficie si consiglia una mano di fondo a rullo con KEIM Soliprim. Lo stucco dovrà essere rifinito con una idonea tinteggiatura per interni, p. es. KEIM Innostar, KEIM Innopro o KEIM Innotop.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

