



SCHEDA TECNICA

KEIM RETE D'ARMATURA IN FIBRA DI VETRO 4x4

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

Rete d'armatura in fibra di vetro per sistemi di isolamento termico a cappotto KEIM.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Viene impiegata per rasature armate nel caso di insolazioni termiche o per la risoluzione di problematiche di cavillature.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

Resistente allo strappo, adempie alle esigenze dell'Istituto Tedesco per la Tecnica Edile (Deutsches Institut für Bautechnik).

Peso:	ca. 1,60 g/m ²
Trama:	ca. 4 x 4 mm
Resistenza allo strappo:	≥1,75 kN/5 cm
Consumo:	ca. 1,1 m ² /m ²

4. APPLICAZIONE

Eventuali pannelli incollati e tassellati secondo le esigenze dovranno essere asciutti, privi di polvere, puliti e complanari. La rete d'armatura andrà posta al centro o nel terzo superiore. Applicare su tutta la superficie la malta da rasature ed annegare la rete nella malta ancora umida, sovrapponendo i bordi di ca. 10 cm e fresco su fresco lisciare fino alla scomparsa della trama della rete.

Condizioni per l'applicazione:

Applicare con temperature dell'aria e del supporto > +5°C e fino a max. 80% di umidità relativa sia durante l'applicazione che durante l'essiccazione della malta da rasatura.

Non applicare al sole, su supporti surriscaldati dal sole o in presenza di forte vento. Dopo l'applicazione proteggere con mezzi idonei da una rapida asciugatura o dalla pioggia.

Avvertenze:

La rete in fibra di vetro KEIM può essere impiegata anche per la risoluzione di problematiche di microcavillature di supporti minerali in combinazione con KEIM Universalputz.

5. CONFEZIONI

Rotoli da 50 m x 1,1 m.

6. MAGAZZINAGGIO

Tenere in ambienti asciutti

7. SMALTIMENTO

Codice Europeo dei Rifiuti: Nr. 10 11 03

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice GIS: Non applicabile

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

