



SCHEMA TECNICA

KEIM TURADO

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Turado è un intonaco di finitura e da rinnovamento universale fibrorinforzato per interni ed esterni. KEIM Turado è classificato in base alla norma DIN EN 998-1 nella categoria GP CS II

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Turado è utilizzabile su tutte le superfici minerali solide, su vecchi intonaci delle categorie di intonaci CS II, CS III e CS IV, tinteggiature e intonaci anche di natura organica in interni ed esterni purché ben ancorate al supporto con l'esclusione dei materiali elastomerici.

KEIM Turado è idoneo a rasare e uniformare vecchi intonaci ben ancorati e solidi o vecchie tinteggiature in spessori fino a ca. 12 mm; quale malta da allettamento di rete d'armatura (per es.: con KEIM Rete in Fibra di Vetro) così come ponte di adesione per superfici lisce in cls

KEIM Turado è particolarmente adatto alla rifinitura con frattazzo o frattazzino a spugna.

Non sono idonee superfici con finiture elastomeriche o supporti saponificabili.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- elevato grado di bianco
- ideale per la rifinitura con frattazzino a spugna
- esente da ritiro
- presa e indurimento priva di tensioni.
- fibrorinforzato

Dati Tecnici

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Resistenza a compressione: | CS II (ca. 4 N/mm ²) |
| - Granulometria: | ca. 1,0 mm |
| - Tonalità: | bianco naturale |
| - Assorbimento d'acqua per capillarità: | W1 (secondo EN 998-1) |

4. APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:

Esaminare la solidità del sottofondo. Parti in fase di distacco anche di tinteggiature vanno eliminate meccanicamente oppure con idropulitura. Asportare eventuale olio disarmante dalle superfici in calcestruzzo.

Uniformare forti irregolarità preventivamente sempre con KEIM Turado.

In presenza di eventuali zone interessate da umidità di risalita capillare e zone con presenza di sali idrosolubili, risanare con le malte deumidificanti di cui al sistema il sistema KEIM Porosan. Il fondo di applicazione deve essere asciutto, libero da polveri, grassi, cere, vernici e/o intonaci non aderenti al sottostante supporto.

Applicazione:

Preparazione materiale:

Miscelare KEIM Turado (25 kg) con ca. 6,1 - 6,6 lt di acqua pulita da miscelarsi con miscelatore elettrico fino ad ottenere una consistenza cremosa, priva di grumi e lasciare leggermente maturare. Il tempo di lavorabilità è in base alle condizioni atmosferiche di ca. 90 minuti. Non rimescolare con acqua il materiale indurito. L'applicazione potrà essere eseguita manualmente o con intonacatrice.

Spessori:

Applicazione a uno o più strati, si consiglia uno spessore da 3 mm per strato fino a max. di 12 mm, annegare la rete e bagnato su bagnato lisciare totalmente il rasante sopra la rete.

Intonaco fine:

Nel caso di utilizzo come intonaco fine rifinire con frattazzino a spugna.

Consumo:

ca. 1,35 kg m² per mm di spessore.

Avvertenze:

Proteggere da una essiccazione troppo rapida del materiale applicato e da pioggia battente. Non eseguire l'applicazione della rasatura al sole o nel caso di forte vento. La temperatura dell'aria e del supporto dovrà essere di almeno + 5° C sia durante l'applicazione che durante il periodo di essiccazione. Non miscelare con altri prodotti. Prima dell'applicazione di una finitura attendere un tempo di maturazione di 1 giorno per mm di applicazione e nel caso di una tinteggiatura di almeno 10 giorni. Pulizia degli attrezzi con acqua.

Condizioni per l'applicazione:

Proteggere la superficie in caso di pioggia, forte vento o forte esposizione al sole. Non applicare direttamente al sole o su supporti surriscaldati dal sole, nel caso di pioggia o forte vento. Proteggere le superfici dopo l'applicazione tramite idonee misure protettive.

La temperatura dell'aria e del supporto sia durante l'applicazione che durante l'asciugatura deve essere superiore a + 5° C. Non miscelare con altri prodotti. Proteggere le superfici dalla rapida asciugatura e se necessario inumidire dopo la frattazzatura. La rapida asciugatura, soprattutto negli interni può compromettere il corretto indurimento del prodotto. Prima dell'applicazione di un intonachino colorato attendere 1 giorno per ogni mm di materiale applicato e per una successiva tinteggiatura almeno 10 giorni.

5. CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg



6. MAGAZZINAGGIO

12 mesi conservati in confezioni integre al riparo dal gelo e dall'umidità.

7. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 17 01 01
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice GIS: ZP 1

In presenza d'acqua il prodotto sviluppa alcalinità.

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio devono essere rimossi con acqua. Proteggere pelle e occhi dagli spruzzi. Non mangiare, bere, fumare durante il trattamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Osservare le disposizioni della scheda di sicurezza EU.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di speciale rasante KEIM Turado composto da leganti idraulici, speciali fibre atossiche, inerti minerali da 0 a 1 mm, classificato in base alla normativa EN 998-1 nelle malte del Gruppo GP CS II ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Resistenza a compressione: CS II (ca. 4 N/mm²)
- Tonalità: bianco naturale
- Assorbimento d'acqua per capillarità: W1 (secondo EN 998-1)

da applicarsi in uno o più strati in spessori da 3 mm per strato e da lisciarsi a frattazzo o frattazzino a spugna.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

