



1. DESCRIZIONE PRODOTTO

polyChro-extérieur-intense è l'originale **Colore-Le Corbusier** - un particolare colore per facciate intenso e vellutato a base minerale di alta qualità, prodotto esclusivamente nelle tonalità uniche della cartella colori del Maestro Le Corbusier e sotto il controllo qualità della Fondazione Le Corbusier, Parigi. polyChro-extérieur dona alle facciate una profondità ed eleganza senza uguali.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

polyChro-extérieur-intense viene utilizzato per la tinteggiatura di nuovi supporti minerali o per il rinnovo di vecchie pitture resinose

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- intensità e profondità irraggiungibili.
- pigmenti puri
- superficie opaca
- elevatissima traspirabilità
- ecologico
- eccezionale capacità di adesione

Dati Tecnici:

- Peso specifico: ca. 1,25 g/cm³
- Strato d'aria equivalente: $s_d < \text{ca. } 0,07\text{m}$
- Resistenza tonalità: A2
(Codice Fb in base a BFS-Scheda nr. 26)

4. TONALITÀ:

Tonalità originali della cartella Polychromie architecturale di Le Corbusier, prodotte artigianalmente dalla Manifattura KEIM e testate su licenza. Ogni tonalità con certificato di autenticità! Le seguenti tonalità sono disponibili con polyChro-extérieur-intense.

32020	32080	32120	4320M
32030	32081	32130	4320R
32040	32090	4320A	4320S
32050	32100	4320C	4320T
32051	32101	4320D	4320W

(ulteriori tonalità dalla cartella colori Polychromie architecturale di Le Corbusier possono essere fornite in polyChro-extérieur)

Avvertenze:

Non è permessa la miscelazione con qualsiasi altro prodotto anche della gamma Keim !

5. INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere resistente, solido, asciutto, pulito e libero da polveri e grassi. Temperatura dell'aria e del supporto durante l'applicazione $> 5^\circ\text{C}$. Trattare superfici molto assorbenti con polyChro-dl-intense.

Applicazione

polyChro-extérieur-intense può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo airless (ugello 0,79 mm). Per la applicazione si consiglia di impiegare attrezzature di qualità.

Mano di fondo: diluire polyChro-extérieur-intense con max. 5% polyChro-dl (0,5 l di diluizione su 10 l di colore)

Mano finale: polyChro-extérieur-intense senza diluizione

Tempi di asciugatura

Tra una mano e l'altra è necessario un tempo d'asciugatura di almeno 12 ore.

Consumo:

Su superfici lisce sono necessari ca. 230 ml di polyChro-extérieur-intense per m² a due mani di applicazione.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua

6. CONFEZIONI

Latte rotonde da 10 l. e 5 l. e barattoli da 1 l.



7. MAGAZZINAGGIO

6 mesi in confezioni originali, al fresco ma al riparo dal gelo. Proteggere da fonti di calore e irraggiamento solare diretto.

8. SMALTIMENTO

Codice di smaltimento EU Nr. 08 01 11. Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui di materiale.

9. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, ceramica, legno ecc.) mediante apposite misure protettive. Pulire immediatamente e asportare con molta acqua schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Codice Prodotto: BSW50

Le indicazioni tecniche e le caratteristiche contenute sono il risultato del nostro lavoro di sviluppo e della nostra migliore esperienza. Le raccomandazioni scritte e verbali rappresentano un aiuto per la scelta dei nostri prodotti e non costituiscono un rapporto contrattuale. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. Con la presente scheda tecnica vengono annullate le precedenti edizioni.

