



## 1. DESCRIZIONE PRODOTTO

polyChro-extérieur è l'**originale Colore-Le Corbusier** - un particolare colore per facciate intenso e vellutato a base minerale di alta qualità, prodotto esclusivamente nelle tonalità uniche della cartella colori del Maestro Le Corbusier e sotto il controllo qualità della Fondazione Le Corbusier, Parigi. polyChro-extérieur dona alle facciate una profondità ed eleganza senza uguali.

## 2. CAMPO D'APPLICAZIONE

polyChro-extérieur viene utilizzato per la tinteggiatura di nuovi supporti minerali o per il rinnovo di vecchie pitture resinose

## 3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- intensità e profondità irraggiungibili.
- pigmenti puri
- superficie vellutata
- legante minerale naturale
- elevatissima traspirabilità
- ecologica
- ininfiammabile

### Dati Tecnici:

- Colore al Sol di Silicato
- Peso specifico: ca. 1,50 - 1,65g/cm<sup>3</sup>
- Strato d'aria equivalente: sd ≤ 0,01 m
- Resistenza tonalità: A1  
(Codice Fb in base a BFS-Scheda nr. 26)
- Grado di brillantezza a 85°: molto opaco

### Tonalità:

Tonalità originali della cartella Polychromie architecturale di Le Corbusier, prodotte e testate manualmente su licenza dalla Manifattura KEIM. Ogni tonalità con certificato di autenticità! Le seguenti tonalità sono disponibili presso polyChro-extérieur.

32001	32023	32042	32110	32140	4320O
32010	32024	32052	32111	32141	4320P
32011	32031	32053	32112	32142	
32012	32032	32060	32121	4320B	4320U
32013	32033	32082	32122	4320H	
32021	32034	32091	32123	4320L	
32022	32041	32102	32131	4320N	

(ulteriori tonalità dalla cartella Polychromie architecturale di Le Corbusier possono essere fornite in polyChro-extérieur-intense.)

### Avvertenze:

Non è permessa la miscelazione con qualsiasi altro prodotto anche della gamma Keim!

## 4. INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

### Preparazione del fondo

Il fondo deve essere resistente, solido, asciutto, pulito e libero da polveri e grassi. Temperatura dell'aria e del supporto durante l'applicazione > 5°C. Trattare superfici molto assorbenti con polyChro-dl.

### Applicazione

polyChro-extérieur può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo airless (ugello 0,79 mm). Per la applicazione si consiglia di impiegare attrezzature di qualità.

Mano di fondo: polyChro-extérieur con max. 5% polyChro-dl (0,5 l di diluizione su 10 l di colore)

Mano finale: polyChro-extérieur senza diluizione

### Tempi di asciugatura

Tra una mano e l'altra è necessario un tempo di asciugatura di almeno 12 ore.

### Consumo:

Su superfici lisce sono necessari ca. 280 ml di polyChro-extérieur per m<sup>2</sup> a due mani di applicazione.

### Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua.





## 5. CONFEZIONI

Latte da 1 l., 5 l., e 10 l.

## 6. MAGAZZINAGGIO

12 mesi in confezioni originali, al fresco ma al riparo dal gelo. Proteggere da fonti di calore e irraggiamento solare diretto.

## 7. SMALTIMENTO

Codice di smaltimento EU Nr. 08 01 12.

Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui di materiale.

## 8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, ceramica, legno ecc.) mediante apposite misure protettive. Pulire immediatamente e asportare con molta acqua schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Codice Prodotto: M-SK 01

Le indicazioni tecniche e le caratteristiche contenute sono il risultato del nostro lavoro di sviluppo e della nostra migliore esperienza. Le raccomandazioni scritte e verbali rappresentano un aiuto per la scelta dei nostri prodotti e non costituiscono un rapporto contrattuale. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. Con la presente scheda tecnica vengono annullate le precedenti edizioni.

